

AS OY KÄPYRIIHI

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET: ASUNNON PINTAMATERIAALIT

sisällys

1. VINYYLILANKKU
2. LAATTAPINNAT
3. MDF-KATTOPANEELIT
4. MÄRKÄTILAN PUUPANEELIT


IDEO VIVA 1515 VINYYLILANKKU TAMMI

2,16 M2/KRT 1-SAUVAINEN



1515



SPC runkoinen, nykyaikainen kivivinyylilattia kestää hyvin kovaa kulutusta, sekä kosteutta kodin ja julkisten tilojen kuivissa tiloissa. Lankuissa askeläänen vaimennus integroituna (19 dB). Asennetaan lattiaan taittopontilla. Ftalaattivapaa, alittaa VOC päästöarvot. Päästöluokka M1

Tekniset tiedot

Paksuus	4 + 1 mm
Laudan mitat	177,8 x 1219,2 mm
Pinnan vahvuus	0,55 mm
Käyttöluokka	23/33
Liukkaudenestoluokitus	R9
Ympäristömerkintä/sisäilmaluokitus	Ftalaattivapaa
Taittopontti	Taittopontti i4F
Alustan tasaisuusluokka	Luokka 2 / RYL 2013
Lattianpäällysteen tyyppi	Käyttöluokka 23/33
Pintakerroksen tiedot	Vinyyli, PUR 0,55 mm
Valmiin lattian tasaisuusluokka	Luokka 2 / RYL 2013
Pintakäsittely	DS / R9
Paloluokka	Bfl-s1
Formaldehydipäästöt	E1
Kosteudeneristys	Ei tarvita
Paksuus	4 + 1 mm
Mitat	177,8x1219,2x4+1 mm
Asennuskuvio ja suunta	Valon suuntaisesti
Kiinnitystapa	Taittopontti
Liikuntasauvojen sijainti ja tekotapa	max. 10 jm, tilojen välille, seinät palkit tms. kiinteät esteet ei tarralistoja

Alusta ja olosuhteet

Lattianpäällyste asennetaan kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle uivaksi lattiaksi. Aluslattiana voi olla betoni, sekä riittävän jäykkä levy- tai puulattia.

Tarkistetaan aluslattian suoruus: suurin sallittu poikkeama on +/- 3 mm / 2000 mm. Mittaus suoritetaan 2 m pituisella linjaarilla. Jos linjaarin alle jää rako yli 3 mm, tai "patti" yli 3 mm, on aluslattialle suoritettava hionta tai oikaisu tasoitteella tai levyttämällä, jotta tasaisuusvaatimus täyttyy. Tarkistetaan aluslattian kosteus: kiviainespinnaisten aluslattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH).

Poista sementtiliima ja irtoaines betonin pinnalta, sekä korjaa halkeamat ja hammastukset. Pohjustus Ceresit R766/CN 94, tasoitus Ceresit XXL, DX tai CN 70 tasoitteella.

Mittaustulokset on merkittävä asiakirjoihin mahdollista tarkistusta varten.

Laudat asennetaan valon suuntaisesti, ellei suunnitelmissa ole mainittu asennussuuntaa. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin jätetään vähintään 5 mm liikuntavara. Mikäli lattia on yli 10 m leveä/pitkä, on se jaettava liikuntasaumalla. Liikuntasauma tulee aina eri huonetilojen välille. Lattianpäällystettä ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle (esim. keittiökaapistot). On myös huomattava, että raskaat irtokalusteet voivat estää materiaalin luontaisen elämisliikkeen. Huoneen suhteellinen ilmankosteus on oltava asennuksen aikana ja sen jälkeen 30-65 %, ja huoneilman lämpötila vähintään +18 °C. Lattianpäällyste toimitetaan asennuskohteeseen ja tasaannutetaan avaamattomissa pakkauksissa vaakatasossa 2 vrk (48 tuntia) ennen asennustyön aloitusta. Lattialämmityksen päälle asennettaessa lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa, ja pintalämpötilan oltava ennen asennusta ja sen aikana +18...23 °C. Tämän jälkeen käyttölämpötilaa säädellään enintään 5 astetta vuorokaudessa. Pintalämpötilan maksimi on 27 °C. Tuotteen ominaisuuksiin kuuluu lievä turpoaminen lämpörasituksessa, joten siksi edellämainittujen liikuntasaumojen tulee sallia lattianpäällysteen eläminen vapaasti. Alusmateriaalia ei käytetä, koska tuotteessa on pohjaan integroitu kopinan vaimennus (19 dB). Mikäli suoran betonisen aluslattian pinnan karheus voi aiheuttaa kitkaa, estäen vinyyilankun elämisen, voidaan alusmateriaalina käyttää 0,2 mm höyrinsulkua.

Toimistotiloissa suosittelemme huonekaluissa tasapohjaista kaksoispyörää.

Asennus

Aloitusta on lähdettävä vasemmalta oikealle suoraan aloitusseinästä. Jos tilan seinät eivät ole suorassa kulmassa, päätetään ennen asennusta mitä seinää vasten viistosti leikatut laudat sijoitetaan. Aloitetaan nurkasta ja asennetaan pontin pitkä kieleke huoneeseen päin. Jätetään vähintään 5 mm liikuntavara seinän ja ensimmäisen rivin väliin käyttämällä tarkoitukseen sopivia kiiloja. Päätypontti kiinnitetään liittämällä päädyt yhteen ja napauttamalla liitetty päädyt kiinni kevyesti kumivasaralla tai Tap Block työkalulla. Jatketaan samalla tavalla ensimmäinen rivi. Viimeinen lauta mitoitetaan ja seuraava rivi aloitetaan leikatulla palalla. Vierekkäisten lautojen limityksen on oltava vähintään 300 mm. Päätypontti kiinnitetään liittämällä päädyt yhteen ja napauttamalla yhteen liitetty päädyt kiinni kevyesti kumivasaralla tai Tap Block työkalulla. Muistetaan lisätä kiiloja liikuntavaroihin työn edetessä. Läpivienneille on porattava halkaisijaltaan vähintään 10 mm suuremmat reiät. Viimeinen lautarivi leikataan oikean levyiseksi, huomioidaan 5 mm liikuntavara. Poistetaan asennuskiilat kun lattian asennus on valmis. Jalka-/liikuntasaumalistoja asennettaessa on huomioitava etteivät ne saa estää lattian elämistä, ts. ne eivät saa olla kiinni lattianpäällysteessä.

Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus

Irtolika poistetaan. Pesu asennuksen jälkeen heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella.

Ylläpitopuhdistus

Suoritetaan miedolla yleispuhdistusaineella, jonka pH-arvo on 6-8.

Tahrannoisto

Tahrat poistetaan mahdollisimman nopeasti neutraalilla yleispuhdistusaineella (pH 6-8). Öljy, väriliidut ja tussi poistetaan mineraalitärpätillä tai puhdistussprillä.

Vahaus

Vinyylien pinnassa on PUR-käsittely, jonka takia niitä ei vahata

Ennakoiva hoito

Sisääntulojen kohdalla käytetään ovimattoja (ei kumipohjainen) liankerääjinä. Kumipintaisten tavaroiden tai jalkineiden saattaa jäädä jälkiä vinyylin pintaan, joten niiden säilytys kenkätelineissä tai käytävämattojen päällä.

Kiinnitä huonekalujen jalkoihin huopapalat, joilla estetään tarpeettomien naarmujen ja jälkien syntyminen lattiaan. Pyörillä varustettujen tuolien ja pöytien kohdalla käytettävä siihen tarkoitettua lattiasuojaa.

Keraamisten laattojen puhdistus- ja hoito-ohjeet

Seinä- ja lattialaattojen puhdistussuositukset

Kaikki lasitetut ja lasittamattomat keraamiset laatat ovat pintaominaisuuksiltaan helppohoitoisia. Keraamiset laatat kestävät happoja, alkaleja sekä liuotinaineita. Tämän vuoksi lähes kaikki kaupallisesti myytävät puhdistusaineet soveltuvat puhdistuskäyttöön.

Poikkeus: fluorivetyhappo vaurioittaa keraamista laattaa ja etenkin lasitettua pintaa. Fluorivetyhappoa tai sen johdannaisia sisältäviä puhdistusaineita ei tule käyttää keraamisten laattojen puhdistukseen.

Käyttöönottopuhdistus

Asennuksen jälkeen on tärkeää puhdistaa laatat asennuksessa käytetyistä kiinnitys- ja sauma-aineiden jäämistä. Kovettuvien kiinnitys- ja sauma-aineiden jäänteet voidaan poistaa keraamisilta laatoilta kemiallisesti ainoastaan happamilla puhdistusaineilla. Happamat pesuaineet ovat syövyttäviä, joten on vältettävä ihokosketusta sekä varottava vaatteiden kanssa kosketuksiin joutumista. On käytettävä aina kumikäsineitä ja seurattava ainevalmistajan ohjeita sekä käyttöturvallisuusohjeita. Tärkeää muistaa: keraaminen laatoituspinta koostuu laatoista ja saumoista. Hapan puhdistusaine reagoi sementtipohjaisen sauman kanssa. Tämän vuoksi on tarpeen suojata saumat happojen syövyttävää vaikutusta vastaan kastelemalla ne kauttaaltaan vedellä. Happaman puhdistusainekäsittelyn jälkeen huuhtelee pinta perusteellisesti.

Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus on yksinkertaista ja vaivatonta. Puhdistukseen riittää yleensä lämmin vesi, johon on lisätty keraamisille laatoille soveltuvaa yleispesuainetta.

Saniteettitilat määräajoin

Vedessä oleva kalkki jättää kuivuessaan rumat jäljet. Samoin ihon erittämät rasvat sekä saippuajäämät tekevät laatoituspinnoit likaisiksi. Suihkun alle, kylpyammeiden seinämiin ja kiinnikkeiden ympärille voi muodostua harmaanvalkoinen likakerrostuma, joka voidaan puhdistaa tarkoitukseen soveltuvalla happamalla erikoispuhdistusaineella (pH 1,5 – 3). Jos käytetään hapanta puhdistusainetta, tulee sementtipohjaiset saumat suojata kyllästämällä ne vedellä, kuten käyttöönottopuhdistuksessa.

7054HMAA21

STP paneeli 10x195x2080 päätypontattu

Materiaali: MDF

Käsittely: Pinnoitettu

Sävy: Puhdas valkoinen mel. 0-avaus

Vahvuus x Leveys: 10 mm x 195 mm

Pituus: 2080 mm

Nippukoko: 5 kpl (10,40 m / 1,90 m², netto)

Menekki: 5,47 m/m² (netto)

EAN: 6438202015784

**Käyttökohde:**

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin sisätiloihin. Ei suositella käytettäväksi kattolämmityksen kanssa.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys enintään 300 mm
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Osoite
E.T. Listat Oy
Vähäkankaantie 64
84100 YLIVIESKA

Puhelin
(08) 4108 200
Faksi
(08) 4108 220

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella. Naulaaminen kannattaa suorittaa paneelin naaraspontin pitkästä alahuulesta. Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, koska silloin paneeli ei kiinnity kunnolla. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 22-33 mm pitkää ja noin 1,2-1,5 mm paksua hakasta.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.

E-mail
et.listat@etlistat.fi
Internet
<http://www.etlistat.fi>

Pintakäsiteltyjen SPA puutuotteiden hoito-ohje

Kattopaneelit, Sisustuslevyt, Listat

- Huomaathan että kosteudenkestävät SPA tuotteet eivät ole tarkoitettu pitkäaikaiseen voimakkaaseen kosteuteen kuten esimerkiksi jatkuvaan kosketukseen veteen tai käyttöön ulkotiloissa.
- Tuotteelle soveltuvia käyttökohteita ovat esim kylpy ja pesuhuoneet sekä WC tilat sekä niihin rinnastettavat käyttöolosuhteet, joissa voi hetkellisesti vallita kohonnut kosteustaso.
- Irrota lika ja pöly puhdistettavalta pinnalta kuivalla tai kostealla liinalla, mutta vältä hankaamista. Pinnan liiallisella hankaamisella saatetaan rikkoa tuotteen pinnan ja täten vioittaa tuotetta.
- Käytä mahdollisimman vähän vettä puhdistettaessa pinnoitettuja SPA puutuotteita. Älä käytä kuumaa vettä tai kuumaa vesihöyryä puhdistamiseen.
- Jos likatahra ei irtoa pelkällä vedellä, pinnan puhdistuksen apuna voidaan käyttää mietoa yleiskäyttöistä pesuainetta. Levitä pesuaine ensin pesukankaalle ja sen jälkeen puhdista tahra tuotteen pinnalta. Ennen pesuaineen käyttöä muista kokeilla aineen toimivuutta pienellä alueella.
- Tuotteiden puhdistukseen ei saa käyttää vahvoja emäksisiä pesuaineita. Noudata aina pesuaineen valmistajan suosituksia käyttökohteista ainetta käytettäessä.

Maler Oy

Joutsentie 2
84100 Ylivieska

Asiakaspalvelu

+358 20 123 3700



maler@maler.fi

Tilaukset ja toimitukset

+358 20 123 3700



tilaukset@maler.fi

Tekninen neuvonta ja tarjouskyselyt

+358 20 123 3701



tarjoukset@maler.fi

